

## AURO 灰泥底漆 No.301

### 原料種類

水溶性底漆，改善吸水率不均及增加附著力，像是石膏板或室內石膏牆面。以利於之後使用 AURO 牆面漆。

### 成分

水，亞麻籽油脂肪酸，達瑪樹脂，碳酸鉀，噻唑，酪蛋白，橘子油。目前完整的聲明可見於網址：[www.auro.de](http://www.auro.de)。可能會有過敏反應。

### 色調

牛奶色，乾燥後呈透明。

### 使用方法

使用牆面刷具或是噴槍。

### 正常氣候下的乾燥時間(23 °C / 50%相對濕度)

- 24 小時後，表面乾燥且可重複再上一層。
- 至少 5 天的乾燥時間，可確保髒汙不易黏著。
- 最後固化時間大約為 4 週。這段時間請避免濕氣和髒汙接觸。
- 在乾燥的過程中，請保持一定的空氣流通。
- 天然成分也許會有部分異味與氣體排放。
- 如果相對溼度較高，使用過多的產品或氣溫較低的情況下，會造成乾燥時間延長。

**密度：**大約 1.03 g/cm<sup>3</sup>

**有害等級：**不適用

**黏度：**有黏性

**稀釋劑：**1:1 加水稀釋，均勻攪拌。

**涵蓋範圍：**大約 0.05 l/m<sup>2</sup>，涵蓋範圍會因牆面表面，施作方法與施作用量多寡而異。請依照實際施作範圍來做計算。

**工具清潔：**使用完畢後，清除過多的塗料，並用清水清潔。髒汙地方請立即用清水洗淨，若有頑垢可使用 AURO 植物性肥皂 No.411\*，並用清水洗淨。

**存放：**存放於涼爽、乾燥且高於冰點的環境，並密封於原裝瓶內，正面朝上存放。在未經打開的容器中，且氣溫 18°C 可放置 12 個月。已開封的產品請盡速使用完畢。

**包裝材料：**聚乙烯。

**廢棄物處理：**液體殘餘：EAK 代碼 080120 或 200128，EAK 命名：塗料。詳情請參照安全規範表。使用完畢後的空盒或有乾殘留物的空盒可回收處理。

**注意事項：**請放置於孩童拿取不到之處。避免與皮膚和眼睛直接接觸，若不慎碰到皮膚，請用水清洗，若不慎碰到眼睛，請用大量的水清洗並諮詢醫師。

### **使用方法**

-最低塗佈氣溫為 10°C，最高為 30°C，相對濕度不超過 70%。

-使用時避免直接陽光照射，與濕度過高的環境。

-請參照牆面製造商所規範的相關條件，以及油漆規範 DIN 18363，壁紙規範 DIN 18366。

-在上塗料之前，要確保牆面或石膏板是乾燥的狀況，在使用過程中，空氣中的相對濕度要少於 70%。

-使用之前，確保表面的石灰泥碎屑已移除。

-如表面有缺損，需先修護補平。

-修護過的表面，若有需要可先磨砂磨平。

-清除所有髒汙。

## 使用建議

### AURO 灰泥底漆 No.301

#### 1. 底材

##### 1.1 適合的底材

礦物表面，吸水性高或是吸水性不均的石膏板或室內石膏牆面。

##### 1.2 底材種類

表面必須為未經處理過，乾燥，堅固，可吸收性，無油脂，有支撐力，黏著力，沒有多餘的石灰泥漿流出。

#### 2. 上漆順序

##### 2.1 底材準備

- 清除髒汙與鬆動的石灰粉屑。
- 清除燒結殼與油脂殘留物。
- 填滿空隙，空洞與破裂之處。可使用 AURO 牆面填充(Natural wall filler) No.329\* 或是其他相關的產品，自然風乾。
- 測試底材的化學中和性，堅固度與吸收性。使用清水做沾濕測試。
- 測試耐潮程度與結合狀況。

##### 2.2 底層

- 加水 1:1 稀釋，使用刷具塗抹。
- 確保底層塗料有均勻塗抹在表面上。
- 刷除過多的塗料，靜待自然風乾。

##### 2.3 終層

- 確保牆面完全乾燥後，使用 AURO 牆面漆或其他漆料。

\*請參考相關之技術規範文件。

此技術數據表中所含資訊是多年探索及實務經驗的成果。此資訊的用意只供作一般的建議之用而並不免除購買者及使用者需對該產品預想的應的適用性進行測試的責任。是故此資訊並不暗喻任何保證或責任。諮詢本公司的顧問服務並不構成任何顧問合約。當新版本發行時本文件即失效。

狀態: 15.01.2011。