

No.344 石灰漆& No.328 光觸媒漆

施作工序

使用工具	刷子、滾輪、噴塗工序
施工方式	噴塗、滾塗、刷塗
牆面效果	依細緻程度排序 噴塗 > 滾塗 > 刷塗
稀釋劑	水
施工工序	<p>使用滾輪、刷子施工方式：</p> <p><u>不須加水即可施作</u>，若要加水請依照建議比例</p> <p>第一道: 加水不超過 20%</p> <p>等待乾燥 4 ~ 6 小時 (視環境而定)</p> <p>第二道: 加水不超過 5%</p> <p>等待完全乾燥 12~24 小時。</p>

注意事項:

- *需依照技術規範比例加水稀釋，過多易導致壁面乾燥成膜不成功，產生粉塵。
- *建議施工環境溫度攝氏 20-30 度；最相對濕度 40-65%。
- *在施作乾燥期間，必須具備充分的適溫通風，乾燥時間會依氣候不同而改變。
- *因使用天然礦物調色，塗布出來會有分色或些微不均現象，建議施工前均勻攪拌漆料。