

No.343 生態石灰外牆漆

施作工序

使用工具	刷子、滾輪 (毛長建議 13mm)
施工方式	滾塗、刷塗
稀釋劑	水
施工工序	需加 10%水稀釋 第一道:均勻薄塗，建議: no.505 作為底漆，加水不超過 5% 等待乾燥至少 4 小時 (視環境而定) 第二道: 加 10%水稀釋，均勻薄塗。 等待三天即可達到最終硬化。

注意事項:

*請依照技術規範的比例加水稀釋，過多易導致壁面乾燥成膜缺陷，色彩飽和度不佳，易分色及漆膜聚合不佳，則會導致粉塵的產生。

*標準建議施作二道，作第三道可延長塗層耐久，若翻修塗層且顏色相同時，施作一道即可。

*建議施工環境溫度攝氏 18-25 度；最相對濕度 50-75%。

*在施作乾燥期間，必須具備充分的適溫通風，乾燥時間會依氣候不同而改變。

*因使用天然礦物調色，塗布出來會有分色或些微不均現象，建議施工前均勻攪拌漆料。